

Л. С. Кобелева

*Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Акад. Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия*

LilyaKobeleva@yandex.ru

ФОРМОВОЧНЫЕ МАССЫ КЕРАМИКИ САРГАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ИНДИКАТОР КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ *

Статья посвящена анализу состава формовочных масс керамики саргатской культуры. В основу работы помимо ставшего уже традиционным бинокулярного исследования положены результаты петрографического анализа. Для исследования использовались керамические материалы памятников Барабинской лесостепи, Прииртышья и Притоболья. Данные по петрографии керамики Зауралья взяты из опубликованных материалов. Определены локальные особенности формовочных масс каждого из регионов. Выявлено наличие в их составе южного компонента. Проведены параллели с сарматской керамикой, а также с керамикой более позднего времени. Особое внимание уделено особенностям культурной адаптации населения. В коллекциях преобладают образцы с «традиционными» примесями (глина, песок, органика). Формовочные массы можно назвать устойчивыми на протяжении всего времени бытования саргатской культуры. «Импортная» керамическая посуда по составу теста имеет значительные отличия от «местной».

Ключевые слова: Западная Сибирь, Урал, ранний железный век, саргатская культура, керамика, формовочные массы.

В скифо-сарматское время на территории Урала и Западной Сибири сложилось мощное и яркое этнокультурное образование – так называемая саргатская культура. Ее археологические памятники характеризуются большим разнообразием, обусловленным географическим, экологическим, культурным и социальным факторами. За последнее десятилетие в научный оборот был введен достаточно большой комплекс источников по исследованию технологии изготовления керамики саргатской культуры. Получены результаты физико-химических анализов керамических фрагментов с памятников Урала и Западной Сибири [Каздым и др., 2003; Пантелеева, 2006; Мильникова, Чемякина, 2002; Кобелева, 2009].

На данной стадии изучения керамики этой культуры возникла необходимость обобщения и систематизации материала в соответствии с современным состоянием археологических источников и теоретическим обоснованием. Одной из основных задач исследования на примере изучения керамики как основного и наиболее массового источника становится выявление особенностей культурной адаптации носителей культуры к природным условиям Урало-Западносибирского региона. В настоящей работе мы рассмотрим только одну из основных составляющих технологического процесса керамического производства – формовочные массы.

При исследовании формовочных масс керамики конкретной археологической куль-

* Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00045).

туры всегда возникают вопросы методического характера, связанные со спецификой изучаемого материала. Они могут быть решены или с помощью постановки новых экспериментов и получения эталонных образцов, или активным использованием методов естественных и точных наук. Помимо ставшего уже традиционным бинокулярного исследования, мы опираемся на данные петрографического анализа. В нашем распоряжении имеются петрографические шлифы керамики с памятников Барабинской лесостепи, Прииртышья и Притоболья, выполненные в Институте геологии и минералогии СО РАН. Керамику Зауралья рассмотрим на примере исследований материалов Павлинова городища, результаты которых опубликованы [Среда..., 2009. С. 126].

С пяти памятников Барабинской лесостепи (поселения Ложка-4, Марково-1; могильники Марково-5, Гришкина Заимка, Венгерovo-7) получен 41 петрографический шлиф керамики.

Формовочные массы изготавливались из довольно запесоченных глин или суглинков гидрослюдистого монтмориллонитового состава. В качестве основных минеральных примесей использовались некалиброванный песок и шамот. Например, в образцах поселения Ложка-4 в составе песка (~ 35–40 % площади шлифа) отмечаются зерна кварца, в меньшей степени калиевого полевого шпата, редкие зерна турмалина, пластинки биотита, обломки кремнистых пород и слюдяных сланцев. Размер обломков колеблется от 0,05 до 0,4 мм, преобладает 0,1–0,2 мм (рис. 1, 1). Образцы, содержащие в составе песок как искусственную примесь, имеют отличную от других текстуру – нечетко выраженную, гнездовидную. Поэтому не исключено, что часть мелких обломков является естественной примесью в суглинке. Шамот представлен обломками черного, буроватого, желтовато-буроватого цвета, неправильной, овальной и угловатой форм, содержащими в некоторых случаях примесь песка. Во всех керамических материалах обнаружены органические примеси. Органика в формовочных массах зафиксирована в виде светло-коричневых или желто-бурых комочков овальной и округлой форм фосфатного состава. Во всех случаях она выступала как пластификатор довольно запесоченных глин.

В качестве примера рассмотрим шлиф фрагмента керамики из могильника Гриш-

кина Заимка. Примесь здесь состоит из песка и шамота. Кроме того, в образце фиксируются мелкие (до 0,25 мм) пустоты и извилистые трещинки (шириной ~ 0,05 мм), нередко заполненные фосфатным материалом (рис. 1, 2).

Таким образом, по материалам коллекций можно выделить два основных рецепта формовочных масс: глина + песок + шамот и глина + шамот + песок + органика. Кроме того, иногда встречаются рецепты со сравнительно небольшим содержанием песка, являющегося естественной составляющей глинистого материала. К основным рецептам можно добавить еще два: глина + шамот; глина + шамот + органика.

С территории Прииртышья в исследовании использованы коллекции 6 памятников (Сидоровка, Исаковка-1, Бещаул-1, 2, Стрижево-1, Коконька), отобраны 44 образца.

Особенности состава формовочных масс этой керамики не демонстрируют существенных различий. Посуда выполнена из легких и средних суглинков монтмориллонит-гидрослюдистого состава с незначительной примесью хлорита, а также с примесью пылеватого обломочного материала, полевошпатово-кварцевого состава. Основным также является рецепт глина + песок + шамот.

Например, в образце из могильника Исаковка-1 песок (~30 % площади шлифа) представлен зернами плагиоклазов кисло-среднего состава и калиевых полевых шпатов (иногда с микроклиновой решеткой), зернами кварца, редкими обломками кремнистых пород. Форма обломков неправильная, угловатая, субизометричная, табличчатая, призматическая. Размер обломков колеблется от 0,05 до 0,8 мм, преобладает 0,05–0,25 мм. Шамот (~ 5–15 % площади шлифа) представлен обломками черного, темно-бурого и бурого цвета, неправильной, овальной и угловатой форм. Обломки содержат примесь песка. Состав их близок к составу черепка. Размер обломков шамота колеблется от 0,1 до 3,1 мм (рис. 1, 4). У части образцов шамот отсутствует. В редких случаях, как и в Барабе, встречаются керамические сосуды, не содержащие примеси песка. В качестве примера можно привести шлиф из могильника Сидоровка, в котором хорошо видно глинистую составляющую и шамот в виде обломков черного, бурого, темно-бурого цвета (рис. 1, 5).




Рис. 1 (фото). Петрографические шлифы керамики:

1 – поселение Ложка-4; 2 – могильник Гришкина Заимка; 3 – могильник Исаковка-1, импортный керамический сосуд; 4 – могильник Исаковка-1; 5 – могильник Сидоровка; 6 – Рафаиловское городище (без масштаба)

Таким образом, выделено три рецепта формовочных масс: глина + песок, глина + шамот, глина + песок + шамот. Самым распространенным является первый рецепт, наименее используемым – третий.

В Притоболье проанализированы образцы с Рафаиловского и Коловского городищ

(раскопки Н. П. Матвеевой). Для петрографии отобрано 17 образцов.

По данным анализа, формовочные массы городищ изготовлены из запесоченной глины (суглинки), с глинистой частью гидро-слиудистого состава, возможно, с примесью монтмориллонита. Распространенными ре-

цептами являются: глина + песок + шамот; глина + песок (рис. 1, б). Кроме того, в керамике Рафаиловского городища присутствуют образцы, содержащие мелкие включения амфиболит-талькового сланца. К сожалению, петрография их не сделана, но визуально, они очень хорошо просматриваются (рис. 2). Таким образом, можно добавить еще один рецепт: глина + песок + шамот + тальк.

В очень редких случаях в качестве органической добавки встречается кость. Группу керамической посуды, содержащую в качестве отощителя жженую кость, выделила Л. А. Краева, исследовавшая раннесарматскую керамику VI–I вв. до н. э. Гончарные традиции этой группы были очень устойчивыми, так как для изготовления керамики они использовали ожелезненную «жирную» глину, кость и навоз, а на шамот дробили только свою посуду. Автор связывает этот феномен с инфильтрацией новых инкультурных групп населения, но затрудняется определить, откуда они могли прийти [2012. С. 403].

С нашей точки зрения, эта традиция может иметь южное, среднеазиатское происхождение. Не случайно с памятников саргатской культуры Прииртышья и Притоболья происходит довольно большое число импортных керамических сосудов, среди них античные амфоры, кувшины, фляги. Керамика очень сильно отличается от местной посуды. Она станковая, ее петрографи-

ческий анализ демонстрирует существенные особенности. Глинистая составляющая представлена суглинком легкого и среднего гидрослюдистого состава с примесью пылеватого обломочного материала (0,002–0,005 мм) полевошпатово-кварцевого состава ~ 10–20 %. Имеет пигментацию гидроокислами железа (см. рис. 1, 3). В материалах некоторых памятников встречаются подражания этой керамике, изготовленные из местного сырья [Матвеева, 1993; Полосьмак, 1987; Могильников, 1992]. Несомненно, ведя активную торговлю, саргатское население имело постоянные контакты с различными южными группами.

Первые палеогенетические данные также свидетельствуют в пользу полиэтнической гипотезы происхождения саргатского населения. При этом ведущую роль в формировании генетического состава населения, по-видимому, сыграли ираноязычные племена из более южных и юго-западных регионов. Степень участия автохтонного компонента пока остается не выясненной.

Петрографический анализ формовочных масс керамики Зауралья представлен опубликованными образцами керамики Павлинова городища [Каздым и др., 2003; Среда..., 2009. С. 126–127]. Исследованы 13 петрографических шлифов.

Керамическое тесто всех образцов содержит глину монтмориллонит-гидрослюдистого состава. По характеру отощителя выделяются два основных типа керамики –




Рис. 2 (фото). Керамический сосуд из материалов с добавлением в тесто талька (Рафаиловское городище)

«тальковая» (где в качестве минеральной добавки присутствует амфиболит-тальковый сланец) и «бестальковая» (в качестве минеральной добавки – песок). Саргатская керамика относится авторами исследования к «бестальковым». В качестве минеральной добавки для нее использовался мелкозернистый речной песок (размер зерен до 0,25 мм) кварц-полевошпатового состава. Кроме того, в двух образцах керамики саргатского типа в качестве минеральной добавки отмечен фосфоритоносный кварцевый песок. Так как фосфоритоносные глины не выходят на поверхность в районе Павлинова городища, возможно, что данная керамика была изготовлена в другом месте и, следовательно, является привозной. В качестве органической добавки иногда встречаются кость, оптически не определимое органическое вещество (навоз?), а также шамот, редко уголь.

Таким образом, в ходе исследования получены следующие выводы. В процессе изготовления керамики саргатское население, как правило, использовало местные глины. Наиболее распространенной примесью для восточного ареала является шамот, для западного – песок. Органические примеси широко использовались в качестве отощителя на территории Барабинской лесостепи, и в меньшей степени в других регионах. В керамике Притоболья (Коловское, Рафаиловское городища) из-за длительных контактов с гороховским населением к концу I тыс. до н. э. появилась традиция добавлять в гончарное тесто тальк. Традиция добавлять в тесто дробленую кость зафиксирована на территории Притоболья и Зауралья (Западный ареал). Скорее всего, она имеет южное, среднеазиатское происхождение и может быть связана с инфильтрацией новых инокультурных групп населения. В коллекциях преобладают образцы с «традиционными» примесями (глина, песок, органика). Формовочные массы можно назвать устойчивым маркером на протяжении всего времени бытования саргатской культуры. «Импортная» керамическая посуда по составу теста имеет значительные отличия от «местной».

Состав формовочных масс керамики является одним из примеров культурной адаптации к природным условиям Урала и Западной Сибири. Он способен отражать региональные и локальные черты саргатской

культуры, а также проявления изменчивости, связанные с процессами миграции и инфильтрации.

Список литературы

Каздым А. А., Корякова Л. Н., Сергеев А. С., Стефанов В. И., Берсенева Н. А., Ковригин А. А., Корочкова О. Н. Петрографическое исследование древней керамики (на примере керамики Павлинова городища и селища Барсова гора) // Международное (XVI Уральское) археологическое совещание. Пермь, 2003. С. 250–251.

Кобелева Л. С. Технология изготовления керамики саргатской культуры (восточный ареал): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2009. 26 с.

Краева Л. А. Культурогенез ранних кочевников Южного Приуралья IV–I вв. до н. э. (по результатам технико-технологического анализа керамики) // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. СПб.: Изд-во ИИМК РАН; «Периферия», 2012. Кн. 2. С. 401–406.

Матвеева Н. П. Саргатская культура на среднем Тоболе. Новосибирск: Наука, 1993. 175 с.

Могильников В. А. Лесостепь Зауралья и Западной Сибири // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука, 1992. С. 274–311.

Мыльникова Л. Н., Чемякина М. А. Традиции и новации древних племен Барабы. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. 200 с.

Пантелеева С. Е. Хроно-стратиграфия Павлинова городища (по результатам анализа керамики): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006. 32 с.

Полосьмак Н. В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука, 1987. 144 с.

Среда, культура и общество лесостепного Зауралья во второй половине I тыс. до н. э. (по материалам Павлиновского археологического комплекса) / Л. Н. Корякова, М. И. Дэйр, А. А. Ковригин, С. В. Шарапова, Н. А. Берсенева, С. Е. Пантелеева, П. Курто, Д. И. Ражев, Б. Хэнкс, Е. Г. Ефимова, А. А. Каздым, О. В. Микрюкова, А. О. Сахарова. Екатеринбург, 2009. 298 с.

L. S. Kobeleva

*Institute of Archaeology and Ethnography of SB RAS
17 Lavrent'ev Ave., Novosibirsk, 630090, Russian Federation*

LilyaKobeleva@yandex.ru

MOLDING COMPOSITION CERAMICS SARGATKA CULTURE AS AN INDICATOR OF CULTURAL ADAPTATION AND VARIATIONS

Purpose: Article is devoted to the physico-chemical analysis of ceramic molding compositions of the early Iron Age in Western Siberia. Conducted petrographic studies of pottery. Used to study archaeological materials from burial grounds and settlements of Baraba forest-steppe, Tobol and Irtysh region. Over the past decade, has been introduced in the scientific revolution sufficiently large complex sources of research technology making pottery Sargatka culture. The results of physico-chemical analyzes of ceramic fragments objects Urals and Western Siberia. At this stage it became necessary to summarize and organize the material in accordance with the current state of archaeological sources and theoretical justification. One of the main objectives of the study becomes the example of the study of ceramics, as the main source and the most mass, revealing the features of cultural adaptation to the natural conditions of the West Siberian – Ural region. Data on petrography ceramics beyond the Urals derived from published materials.

Results: Was dated local features molding compositions of each region. Revealed the presence in their structure of the southern part. Draws parallels with the Sarmatian pottery and ceramics later time. Paid special attention to the peculiarities of cultural adaptation of the population. Samples containing composition in the sand like an artificial impurity, are different from other texture – not clearly expressed, cloddy. Therefore, it is possible that part of the small fragments is a natural impurity in the loam. Organics in the molding compositions recorded in a light brown or yellow-brown lumps oval and round shape phosphate composition. And in all cases acted as a plasticizer pretty sanding clays. Fireclay presented rubble black, brownish, yellowish-brownish, irregular, oval and angular shape, containing in some cases, the impurity of sand.

Conclusion: Popular impurity for ceramics Baraba forest-steppe, Tobol and Irtysh is fireclay. Ceramic sand is beyond the Urals. Organic matter added to the clay in the territory of the Baraba forest-steppe. Not only in other regions. In ceramics tradition Tobol was added to the dough pottery talc due to prolonged contact with Gorokhovskaya culture, at the end I millennium BC. The tradition of adding to the dough crushed bone is fixed in the territory Tobol and Trans (West area). It has a southern, mid-Asian origin, and may be associated with the penetration of new populations. The collections are dominated samples with «traditional» impurities (clay, sand, organic matter). Moulding can be described as stable during the whole time of existence Sargatka culture. «Import» pottery composition test is significantly different from local.

Keywords: Western Siberia, the Urals, Sargatka culture, ceramics, molding compositions.

References

Kazdym A. A., Koryakova L. N., Sergeev A. S., Stefanov V. I., Berseneva N. A., Kovrigin A. A., Korochkova O. N. Petrograficheskoe issledovanie drevnei keramiki (na primere keramiki Pavlinova gorodishcha i selishcha Barsova gora) [Petrographic Study of Ancient Ceramics (For Example, Ceramics Pavlinova Settlement and Villages Barsov Mountain)]. *Mezhdunarodnoe (XVI Uralskoe) arkheologicheskoe soveshchanie [International (XVI Ural) Archaeological Meeting]*. Perm, 2003, p. 250–251. (in Russ.)

Kobeleva L. S. *Tekhnologiya izgotovleniya keramiki sargatskoi kultury (vostochnyi areal) [Ceramics Manufacturing Technology Sargatka Culture (Eastern Area)]*: PhD Diss. Novosibirsk, 2009. 26 p. (in Russ.)

Kraeva L. A. Kulturogenез rannikh kochevnikov Yuzhnogo Priuralya IV–I vv. do n. e. (po rezultatam tekhniko-tekhnologicheskogo analiza keramiki) [Cultural Genesis of Early Nomads of the Southern Urals IV–I Centuries (Based on the Technical and Technological Analysis of Ceramics)]. *Kultury stepnoi Evrazii i ikh vzaimodeistvie s drevnimi tsivilizatsiyami* [Eurasian Steppe Culture and Their Interaction with the Ancient Civilizations]. St.-Petersburg, IIMK RAN Publ., Periferiya Publ., 2012, vol. 2, p. 401–406. (in Russ.)

Matveeva N. P. *Sargatskaya kultura na Srednem Tobole* [Sargatskaya Culture on Average Tobol]. Novosibirsk, Nauka, 1993, 175 p. (in Russ.)

Mogilnikov V. A. Lesostep Zauralya i Zapadnoi Sibiri [Forest-Steppe of Western Siberia and the Trans-Urals]. *Stepnaya polosna Aziatskoi chasti SSSR v skifo-sarmatskoe vremya* [Asian Steppe Zone of the USSR in the Scythian-Sarmatian Time]. Moscow, Nauka, 1992, p. 274–311. (in Russ.)

Mylnikova L. N., Chemyakina M. A. *Traditsii i novatsii drevnikh plemen Baraby* [Traditions and Innovations of the Ancient Tribes Baraba]. Novosibirsk, IAE SB RAS Publ., 2002, 200 p. (in Russ.)

Panteleeva S. E. *Khrono-stratigrafiya Pavlinova gorodishcha (po rezul'tatam analiza keramiki)* [Chronostratigraphy Pavlinova Settlement (On the Analysis of Ceramics)]: PhD Diss. Ekaterinburg, 2006, 32 p. (in Russ.)

Polosmak N. V. *Baraba v epokhu rannego zheleza* [Baraba in the Early Iron Age]. Novosibirsk: Nauka, 1987. 144 p. (In Russ.)

Sreda, kul'tura i obshchestvo lesostepnogo Zaural'ya vo vtoroi polovine I tys. do n. e. (po materialam Pavlinovskogo arkheologicheskogo kompleksa) [Area, Culture and Society Zauralye Forest-Steppe in the Second Half of I Millennium BC (Based on the Archaeological Complex Pavlinovo Gorodische)] / L. N. Koryakova, M. I. Deir, A. A. Kovrigin, S. V. Sharapova, N. A. Berseneva, S. E. Panteleeva, P. Kurto, D. I. Razhev, B. Henks, E. G. Efimova, A. A. Kazdym, O. V. Mikryukova, A. O. Sakharova. Ekaterinburg, 2009, 298 p. (in Russ.)